



我们的专业知识，您的绝佳优势

GP100具有高拉力/高扭力/高弹性/ 容易着色和喷油/可完全回收的特点可制作安全的各种颜色的玩具和运动器材。

安全第一：

符合市场要求的标准：

通过FDA177.2600水性测试、GB4806.7食品级测试；

不含乳胶，PVC，邻苯二甲酸盐或重金属

柔软的表面

非常好的感官特性和低迁移水平

耐用性：

出色的机械性能，例如良好的抗撕裂性和抗拉强度

硬度范围从邵氏 A 5 到 邵氏 D 70

典型应用

■ 握力器

■ 手指按摩球握

■ 拉力器

■ 玩具







### 技术数据

| 参数    | 单位    | GP100-5A | GP100-70D |
|-------|-------|----------|-----------|
| 硬度    | 邵氏    | 5A       | 70D       |
| 密度    | g/cm³ | 0.9      | 0.98      |
| 拉伸强度  | MPa   | 2        | 14        |
| 断裂伸长率 | %     | 1200     | 500       |

与我们的专家交流！

盛格乐瑞橡塑（越南）有限公司- 东南亚地区



[candy@sungallon.com](mailto:candy@sungallon.com)