



Chúng tôi mang đến chuyên môn , bạn tạo dựng lợi thế

GP540 có các đặc tính mềm mại thoải mái, độ đàn hồi cao, chống ố vàng, chống xuất hiện vết ố, không chứa halogen và thân thiện với môi trường, có thể dùng để sản xuất các loại vỏ bọc dây an toàn.

An toàn là trên hết.

Đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của thị trường:

Không chứa halogen, thân thiện với môi trường

Bề mặt mềm mại thoải mái

cảm quan rất tốt và mức độ di chuyển thấp

Độ bền.

Tính chịu thời tiết tuyệt vời, chống xuất hiện vết ố, độ đàn hồi cao

Phạm vi độ cứng từ Shore A 55 đến Shore A 95

Ứng dụng điển hình

- Vỏ bọc dây



Thông số kỹ thuật

Thông số:	Đơn vị	GP540-7503(N)F	GP540-9003(N)F
Độ cứng:	Shore	75A	90A
Tỉ trọng:	g/cm ³	1.09	1.09
Độ bền kéo dãn:	MPa	4.5	6.0
Độ dãn dài khi đứt:	%	400	250

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi!

CÔNG TY TNHH SUNGLORY PLASTIC VIỆT NAM - KHU VỰC ĐÔNG NAM Á



candy@sungallon.com